


Prestatieverklaring

DOP-BG 4/32 (2019-01)

CE.07.BG 4-32 (2019-01)

✚	1. Producttype:	Betongranulaat 4/32			
✚	2. Typenummer: Partijnummer:	A1 Vermeld op begeleidingsdocument			
✚	3. Gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton			
✚	4. Producent:	 Van Dalen Huissen B.V. Looveer 1D 6851 AJ Huissen			
✚	5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
✚	6. Beoordelingssysteem:	2+			
✚	7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	SGS Intron Certificatie, Notified Body 0958, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 0958-CPR-2011/1 verstrekt.			
✚	8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
✚	9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
	4.2: Gradering	4/32		NEN-EN 12620:2002 + A1:2008	
	4.3.1: Gradering	G _C 90/15 + G _T 17,5			
	4.3.2: Gradering eisen	Zeef	Eis [%]		Declaratie [%]
		16 mm	25 - 70		40 - 60%
	4.6: Gehalte fijn materiaal	F _{1,5}			
	4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleenblauwwaarde: 1,7 g/kg Reactieve ijzersulfide: geen verkleuring			
	4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _{I15} S _{INR}			
	4.5: Gehalte schelpen	SC ₁₀			
	5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}			
	5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}			
	5.4.1: Polijstweerstand	PSV _{NR}			
	5.4.2: Weerstand tegen slijtage	AAV _{NR}			
	5.5: Korrel dichtheid	ρ_A : 2,53 Mg/m ³ ρ_{RD} : 2,27 Mg/m ³ ρ_{SSD} : 2,37 Mg/m ³			
	5.5: Waterabsorptie	5,7%			
	5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	F ₁			
	5.7.2: Volume stabiliteit	< 0,075%			
	5.7.3: Alkali-silica reactiviteit	0,4%			
	5.8: Samenstelling	RC ₉₀ , RC _{ug90} , RB ₁₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋			
	6.2: Water oplosbare Chloriden	< 0,01%			
	6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}			
	6.3.2: Totaal zwavel	S ₁			
	6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}			
	6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief			
	Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen - radioactiviteit	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Gewogen som: 0,048 Bequerelle (Bq/g)			
✚	10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.				

Th.W.J. Van Dalen, directeur
Huissen, 15-08-2018

.....
(handtekening)



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen